

Finalit Nr. 22

Ochranná impregnace



Vlastnosti:

- Střednědobá vodoodpudivá ochrana. Bezbarvá impregnace pro udržení hodnoty a kvality materiálu.
- Nemění fyzikální vlastnosti materiálu. Schopnost dýchat, barevný tón a paropropustnost zůstanou zachovány.
- Goretex-efekt: Vlhkost může z kamene odejít, zvenčí se ovšem do něj nedostane. Důležité u nově položených podlah.
- Netvoří žádný uzavřený film, neuzavírá póry a kapiláry, dle savosti proniká až 5 mm do materiálu.
- Odolná vůči UV-záření, soli, posypové soli, přívalovým dešťům (kyselá dešť), povětrnostním vlivům, nečistotám a skvrnám.
- Odolná vůči zředěným kyselinám a louhům.
- Neobsahuje žádný vosk, silikon nebo akrylát!
- Používat neředěnou – 1 litr vystačí až na 100 m² podle savosti podkladu.
- Pro použití v interiéru a exteriéru!



Oblasti použití:

Mramor, žula, umělý kámen, keramika, Cotto, cihla, kabřinec, Solnhofenský kámen, vápenec, beton, pískovec, přírodní kámen, teraco, vymývaný beton, omítka, dřevo. Není vhodný pro povrchy choulostivé na rozpouštědla!

Před zahájením prací:

- Zkontrolovat prostor na různá poškození, která vznikla během provozu a od dveří po směru hodinových ručiček vše zdokumentovat fotografiemi.
- Choulostivá místa, přechodové profily, zarážky na dveře apod. oblépit plastovou lepicí páskou, která je odolná vůči kyselinám a nezanechává zbytky lepidla. Případně místa chránit transparentním silikonem tak, aby nedošlo k poškození vlivem vody nebo čisticího prostředku.
- Případné staré ochranné nátěry nebo impregnace musí být z povrchu odstraněny základním čištěním. V případě nejasností nebo nejsou-li nátěry viditelné okem, provést test: a) mechanicky např. čepelí nože (seškrábnout), b) vodní test: je-li povrch po polížení vodou nesmáčivý (voda vyperlí), je zpravidla na povrchu nějaká impregnace.
- Vypnout podlahové topení.

Návod k použití:

- Teplota v prostoru musí být větší než +10°C!
- Povrch připravený pro impregnaci musí být čistý a suchý!
- Příprava podkladu: U silně savých podkladů nanést nejprve penetraci Finalit Nr. 21 Fixativní penetrace (neředěná - zvýrazňuje podklad) nebo aplikovat penetraci Finalit Nr. 21S Plnič pórů

(ředit s vodou 1:3 - může být nanášeno také na vlhký podklad). Penetraci nechat min. 60 minut zaschnout.

- Finalit Nr. 22 Ochrannou impregnaci nanést neředěnou 1-2x (dle savosti podkladu) pomocí plochého mopu nebo mopem Lasička jednou až dvakrát podle savosti podkladu a stejnoměrně rozetřít. Impregnaci nenalévat na povrch, nýbrž mop namáčet v lakovací nádobě a impregnaci co nejtenčeji rozšířat po povrchu.
- Speciálně u leštěných povrchů: Případné přebytky ihned setřít savými froté hadry a tím zamezit tvorbě šmouh!
- Alternativa stírání přebytků na velkých plochách: jednokotoučový stroj, pod bílý pad podložit froté-hadr nebo hadr z mikrovlákna – tyto materiály odsávají přebytky nejlépe!
- Doba schnutí a pochůznost po 1-2 hodinách, konečné vlastnosti po 24 hodinách.
- Při tvorbě šmouh (bylo nanášeno příliš mnoho impregnace) nahřát povrch horkým vzduchem nebo nanést ještě jednou Finalit Nr. 22 a ihned froté hadrem setřít přebytky.
- Impregnaci je možné rozleštit bílým padem a High-Speed strojem. Toto se doporučuje především u leštěných povrchů.
- Konečné vytvrzení a deklarované vlastnosti budou dosaženy za 24 hodin po aplikaci.

Rozhodující význam pro aplikaci impregnace má suchý podklad, neboť do vlhkého materiálu nemůže Finalit Nr. 22 proniknout a obalit póry. Naimpregnovaný povrch zpracovat termicky – nahřát. Zakalený nebo šmouhatý povrch se opět stane transparentní, krystaly impregnace se zorientují a podklad získá znovu svůj původní vzhled.

Specifikace a spotřeba:

Vzhled: Transparentní tekutina

pH-hodnota: nelze určit

Spotřeba: 1 litr na cca 100 m² dle savosti podkladu

Balení: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 20 l - plechová nádoba

Skladování: Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

Ukázky realizací:



Řecko:
Nová promenáda Thessaloniki



Azerbajdžán:
JW Marriott Absheron Hotel



Azerbajdžán:
Přístav Baku – 28 May Shopping Mall

Výhradní dovozce pro ČR:

DEMA DEKOR CZ s.r.o., Vídeňská 51, 66902 Znojmo

www.dema-dekor.cz

tel: 515 227 272, office@dema-dekor.cz

www.finalit.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.